

Technische Information

Adhesin A 7088

<u>Produkttyp</u>	Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis, weichmacherfrei	
<u>Verwendung</u>	Verpackungsindustrie: Verklebung von wPVC-Folien und lackierten Oberflächen gegen Papier und Pappe. Gute Klebeeigenschaften auf alukaschierten PVDC-beschichteten Oberflächen sowie auf Polystyrol-Folien. Graphische Industrie: Seitenbeileimung Einhängen von Büchern	
<u>Kenndaten</u>		<u>Prüfmethode</u>
Viskosität	5.000 $\pm$ 1.000 mPa.s	Brookfield RVT, 4/20/23, ISO 2555
pH-Wert	4,0 $\pm$ 1,0	ISO 976
<u>Eigenschaften</u>	Adhesin A 7088 entspricht der Empfehlung XIV der Kunststoffkommission des BGVV.	
Film	weichelastisch mit sehr hoher Dehnung	
<u>Verarbeitung</u>		
Auftragsverfahren	Düsen, Scheiben, Walzen Günstigste Verarbeitungstemperatur 18 - 25 °C.	
Verdünnung	Bei Bedarf mit kaltem Wasser verdünnbar.	
Reinigung	Nicht eingetrockneter Klebstoff läßt sich leicht mit Wasser entfernen. Eingetrockneter Klebstoff läßt sich unter Verwendung von Reinigungsmittel A 1920 entfernen.	
Entsorgung	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
<u>Sicherheitshinweise</u>	Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt	
<u>Lagerfähigkeit</u>	In geschlossenen Gebinden 9 Monate.	
<u>Lagerbedingungen</u>	Günstigste Lagertemperatur 15 - 25 °C, frostfrei lagern. Gebinde nach Klebstoffentnahme sorgfältig verschließen.	

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflußbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Düsseldorf, Oktober 2005

Henkel KGaA . TIP-CGA . 40191 Düsseldorf . Germany
Fon +49-211-797-7973 . Fax +49-211-798-2250
industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

