

# Technische Information

## Adhesin A 7248

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>Produkttyp</u></b>          | Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis, weichmacherhaltig                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b><u>Verwendung</u></b>          | <b>Graphische Industrie:</b><br>Einhängen von Buchblocks, Seitenleimung bei der Klebebindung.<br><b>Briefumschlagindustrie:</b><br>Fenstereinklebung von Polystyrol-, PVC- und Acetatfolien in Briefumschläge.<br><b>Faltschachtelklebung:</b><br>Fenstereinklebung von Polystyrol-, PVC- und Acetatfolien in Faltschachteln. |                                   |
| <b><u>Kenndaten</u></b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Prüfmethode</u></b>         |
| <b>Viskosität</b>                 | 2.300 $\pm$ 500 mPa.s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brookfield RVT, 3/20/23, ISO 2555 |
| <b>pH-Wert</b>                    | 4,5 $\pm$ 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN 53785                         |
| <b><u>Eigenschaften</u></b>       | Adhesin A 7248 ist ein lösungsmittelfreier, sehr schnell abbindender Klebstoff.<br><br>Adhesin A 7248 ist geeignet für Naht- und Flächenverklebungen. Neben einer sehr guten Planlage zeichnet sich Adhesin A 7248 auch durch saubere Lauf- sowie gute Reinigungseigenschaften aus.                                           |                                   |
| <b>Film</b>                       | weichelastisch, reversibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b><u>Verarbeitung</u></b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Auftragsverfahren</b>          | Segment, Walze, Düse, die Verarbeitung kann sowohl im Umpumpverfahren als auch aus der Flasche erfolgen.<br>Günstigste Verarbeitungstemperatur 18 – 25 °C.                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Verdünnung</b>                 | Bei Bedarf mit kaltem Wasser verdünnbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Reinigung</b>                  | Nicht eingetrockneter Klebstoff läßt sich leicht mit Wasser entfernen.<br>Netzmittelzusätze beschleunigen den Reinigungsvorgang.                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Entsorgung</b>                 | Siehe Sicherheitsdatenblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b><u>Sicherheitshinweise</u></b> | Maßgeblich ist das Sicherheitsdatenblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b><u>Lagerfähigkeit</u></b>      | In geschlossenen Gebinden 12 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b><u>Lagerbedingungen</u></b>    | Günstigste Lagertemperatur 15 – 25 °C, frostfrei lagern. Gebinde nach Klebstoffentnahme sorgfältig verschließen.                                                                                                                                                                                                              |                                   |

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflußbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Düsseldorf, Oktober 1996

Henkel KGaA . TIC-PPC . 40191 Düsseldorf . Germany  
Fon +49-211-797-3865 . Fax +49-211-798-2340  
industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com



**Technologies**  
**Industrial Adhesives**